

Гидрофобизатор

- **Упаковка**

Полимерные канистры емкостью 1 л.; 5 л.; 10 л.

- **Внешний вид**

Бесцветная жидкость.

- **Физико–механические характеристики**



Водопоглощение, %	По массе не более 2,5
Плотность, г/см ³	Не менее 1.20
Реакция среды (рН водной вытяжки)	12-13
Сухой остаток, %	Не более 2,5
Температура окружающей среды при нанесении	Не менее +10 °С

- **Расход**

От 0,21 л/м² (в зависимости от состояния и типа поверхности)



- **Достоинства**

1. Придаёт поверхности строительного материала водоотталкивающие свойства. Не изменяет паро- и воздухопроницаемости материала.
2. Предохраняет железобетонные конструкции от проникновения агрессивного концентрата через защитные слои бетона к арматуре.
3. Позволяет сохранить исходные теплофизические свойства строительных материалов в сырое время года.
4. В виду отсутствия органических растворителей может быть использован внутри помещения
5. При обработке поверхности, материал ТМ «Гидротэкс-Ф» не изменяет ее структуру, не оставляя следов и блеска.
6. Обработка гидрофобизатором стен жилых помещений предотвращает развитие болезнетворных микроорганизмов, грибков, плесени, что приводит к снижению появления аллергических реакций, кожных и суставных недомоганий, заболеваний лёгочных путей.
7. Обработка материалом фасадов и внутренних помещений помогает надолго сохранить внешний вид здания, экономя время и деньги на их ремонт.
8. Изготовлен из отечественного сырья (обработка им дешевле, чем аналогичными качественными зарубежными средствами)
9. Соотношение цена-качество.
10. Срок хранения рабочего раствора не ограничен.
11. Прост в применении
12. Экологически чист

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

199178, Санкт-Петербург,
В.О., Малый проспект, 48,
корп. 2, БЦ Навигатор
т.: (812) 493-58-10
ф.: (812) 600-10-53
infospb@hydroteks.ru

МОСКВА

115419
Москва
ул. Орджоникидзе, 11
т./ф.: (495) 785-24-49
msk@hydroteks.ru
info@hydroteks.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ

344069
г. Ростов-на-Дону
ул. Таганрогская, 144
офис 13
т./ф.: (863) 206-02-03
rst@hydroteks.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

620034
г. Екатеринбург
ул. Бебеля, д. 17
т.: (343) 355-05-26
т./ф.: (863) 245-30-29
gidrotex-ekb@tkural.ru

НОВОСИБИРСК

630007
г. Новосибирск
ул. Фабричная, 4, 513
т.: (383) 218-01-99
ф.: (383) 266-51-06
nsk@hydroteks.ru

ХАБАРОВСК

680011
г. Хабаровск
ул. Знаменщинова, 12
офис 10
т./ф.: (4212) 34-27-76
hydrotex@hydrotex.khn.ru